

BAHAR

Su bazlı akrilik esaslı mat iç cephe boyası

TANIMI

BAHAR, akrilik emülsiyon esaslı yüksek aderanslı, mat dokuda dekoratif iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Kolay uygulanır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları KENİTEX AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir. Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler KENİTEX AKRİLİK ASTAR ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi BAHAR hacimce %20 - %30 temiz su ile inceltilerek homojen olarak karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 16,5-18,0 m²,
- 1 kg ile 10,5-11,5 m² alan boyanır.
- 1 m²'lik alan için boya sarfiyatı 55-60 ml ve 85-95 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

BAHAR

Su bazlı akrilik esaslı mat iç cephe boyası

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH 208 5-kloro-2 metil-4-izotiazolin-3-on[EC No:247-500-7] ve

2-metil-2H-izotiazol-3-on[EC No:220-239-6] (3:1)içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

TS 5808

Örtme Gücü	SINIF 2 (5,5m ² /L)
Yaş Ovalama Direnci	SINIF 2
Parlaklık	TAM MAT
Tane Boyutu	İNCE



TS 5808/2012 'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

TSE

Ürün Teknik Bilgi Formu No. KEN.001.TR - Rev00 Mayıs 2024

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, standartları uygunluk belgesine sahip Kenitex Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

KENİTEX BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Fabrika: Aydınli Birlik OSB Mah 5. Sokak No: 12/14 Tel: +90 (262) 728 10 88 Tel : 0216 – 593 0555

E-mail: info@kenitex.com.tr

Web Site : www.kenitex.com.tr